CONSTRUYENDO CONFIANZA



HOJA TECNICA DE PRODUCTO
SikaRod

FONDO DE JUNTA

DESCRIPCION

Es un rollo de espuma continuo, compuesto de una piel exterior no absorbente y una red interior de celda abierta y de celda cerrada.

USOS

SikaRod dada sus características es ideal para aplicaciones en múltiples tipos de juntas ya sea de expansión o contracción, como base de apoyo antes de la aplicación de masillas sellantes aplicadas en frío y permitiendo respetar el factor forma especificado de las masillas y sellos en las juntas de: Ventanería, puertas, fachadas, sistema de páneles pisos, pavimentos etc.

VENTAJAS

- Fácil de colocar
- Combinación celda cerrada exteriormente y celda abierta y cerrada internamente.
- Resistente a la absorción de agua.
- Se amolda fácilmente a juntas irregulares.
- Un tamaño sirve para varias dimensiones de junta.
- Ofrece una superficie suave y libre de polvo.
- No adhiere a la masilla sellante.
- No forma salida de gas cuando se rompe .
- Material inerte compatible física y químicamente con todos los tipos de sellantes aplicados en frío.

MODO DE EMPLEO

Instalación

1. Verifique que la junta esté limpia, libre de humedad y sin obstrucciones.
2. Seleccione el diámetro **SikaRod** de tal forma que este sea por lo menos, aproximadamente un 25% mayor que el ancho de la junta.
3. Corte el **SikaRod** en la longitud deseada o utilícelo directamente de su empaque.
4. Coloque el **SikaRod** en la junta a la profundidad especificada.
5. Presione el **SikaRod** uniformemente dentro de la junta usando la herra-mienta apropiada.
6. Aplicar la masilla **Sika** sobre **SikaRod** siguiendo las instrucciones del producto.

Selección del tamaño de **SikaRod**:

Ancho de Junta (mm)	**Diámetro**	**SikaRod**
5 - 8	3/8”	(10 mm)
11 - 12	5/8”	(16 mm)
13 - 16	7/8”	(22 mm)
28 - 32	1 1/4”	(32 mm)

DATOS TECNICOS

Propiedad	Valor Nominal	Método de Ensayo
Material	Espuma de Poliolefina	
Color	Gris	
Contenido de VOC:	0	
Densidad	32 kg/m^3	ASTM D 1622
Esfuerzo a tensión	2.45 kg/cm^2	ASTM D 1623
Absorción de agua	< 0,02 g/ml	ASTM C 1016-94
Compr. Deflección a 50%	0,21 kg/cm^2	ASTM D 5249

	Compr. recuperación a 50%	95%	ASTM D 5249
	Permeabilidad ASTM E 96 (a 23ºC, 0% HR)		1,7 Perms
	Salida de gases	No	ASTM C 1253
	Rango de temp.	-7ºC a 90ºC	

PRECAUCIONES

En lo posible evitar cortar o punzonar la piel superficial.
Durante la instalación evitar esforzar longitudinalmente el **SikaRod**.
No usar cuando la masilla tenga una temperatura superior a 90ºC.

PRESENTACION

Diámetro mm/pulgadas	Cantidad/caja m	Peso de la caja kg
6/1/4	25	0.5
10/3/8	1.097	3.0
13/1/2	762	3.0
16/5/8	472	3.0
22/7/8	259	3.0
32/1 1/4	152	3.0

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar en lugar seco y no expuesto a temperaturas altas.

CODIGOS R/S

R: No aplica
S: 29







Sika Colombia S.A.
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

